

# Aufbauempfehlung für Naturöl-Lasur

Neues Holz	Pflegeanstrich	Renovation Neuaufbau	Opaker Lasuraufbau <i>Normal saugender Untergrund und gesunde Holzsubstanz</i>	Opaker Lasuraufbau <i>Stark saugendes und verwittertes Holz</i>
Die Oberfläche von zu beschichtendem Holz muss sauber und fettfrei sein; die Holzfeuchte darf 16-18% nicht übersteigen. Beschaffenheit der Holzoberfläche: sägeroh, gebürstet oder sandgestrahlt, gehobelt und geschliffen.	Untergrund reinigen; entstauben und falls nötig entfetten. Am besten mit Seifenwasser oder Terpentinersatz. Schlecht haftende Lasuren müssen abgeschliffen und verwitterte Holzteile bis auf das gesunde Holz abgetragen werden.	Altlasur entfernen durch Schleifen, Sandstrahlen oder Ablaugen. Nicht tragfähiges Holz ersetzen.	Untergrund reinigen und faserfrei schleifen. Auf glatten, nicht saugenden, d.h. lackierten Fassadenteilen, wird die Maserung mit dem nachfolgenden Aufbau weniger ausgeprägt sein. Anschleifen der Altlasur ist auf jeden Fall empfohlen. Wir empfehlen vor solchen Arbeiten unseren Fachberater beizuziehen.	Untergrund reinigen und faserfrei schleifen. Wir empfehlen vor solchen Arbeiten unseren Fachberater beizuziehen.
1 x Diotrol Naturöl-Imprägnierung	Frei geschliffene Stellen imprägnieren und mit Diotrol-Naturöl-Lasur nächstmöglich im Fassadenton retouchieren.	1 x Diotrol Naturöl-Imprägnierung; bei leichter Vergrauung ca. 10-20% Diotrol Woodprimer (Mais, Caramel oder Lachs) beimischen. Eventuell graue Stellen mit Diotrol Woodprimer retuschieren.	<u>1. Anstrich:</u> 1 x Diotrol Woodprimer (Mais, Lachs, Caramel) eventuell graue Stellen mit Diotrol Woodprimer retuschieren.	<u>1. Anstrich:</u> 1 x Diotrol Naturöl Woodprimer (Mais, Lachs, Caramel) Stark bewitterte oder graue Stellen nochmals mit Diotrol Woodprimer streichen
2–3 x Diotrol Naturöl-Lasur; 3. Anstrich eventuell mit 20–25 % Diotrol Mattöl	1–2 x Diotrol Naturöllasur farblos 1. Anstrich auch im Lasurton oder mit Diotrol-Naturöl farblos aufgehellt, dem 2. Anstrich können 20–25 % Diotrol Mattöl beigemischt werden.	2–3 x Diotrol Naturöl-Lasur pigmentiert. 3. Anstrich auch unter Zugabe von 20–25 % Diotrol Mattöl.	<u>2. und 3. Anstrich:</u> Diotrol Naturöl-Lasur pigmentiert; Schlussanstrich auch unter Zugabe von 20–25 % Diotrol Mattöl.	<u>2. und 3. Anstrich:</u> Diotrol Naturöl-Lasur pigmentiert; Schlussanstrich auch unter Zugabe von 20–25 % Diotrol Mattöl.

## Tipps zur Verarbeitung:

Holzfeuchtigkeit messen; max. 15 %.

Nicht unter + 8 °C verarbeiten.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Nicht bei windigem Wetter verarbeiten.

Zwischentrocknungszeit von Anstrich zu Anstrich mind. 24 Std.

Lasurgetränkte Lappen offen trocknen lassen oder verbrennen.

